



ПАСПОРТ № 3209



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

БИТУМ ДОРОЖНЫЙ

ТУ ВУ 400091131.009-2011

СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)

Марка: 70/100

Дата изготовления: 03.11.2017

Номер резервуара: E727

замер: 720 см

Регистрационный номер пробы: 41782

Масса нетто: 330 ТОНН

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25°C, 0,1 мм	70 - 100	78	СТБ EN 1426-2009 (EN 1426:2007)
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	43 - 51	47,2	СТБ EN 1427-2009 (EN 1427:2007)
3	Стойкость к затвердеванию при 163°C: - остаточная пенетрация, %, не менее	46	77	СТБ EN 12607-1-2009 (EN 12607-1:2007)
	- увеличение температуры размягчения, °C, не более	9	4,0	
	- изменение массы (абсолютное значение), %, не более	0,8	0,03	
4	Температура вспышки, °C, не ниже	230	312	СТБ ISO 2592-2010 (ISO 2592:2000)
5	Растворимость, %, не менее	99,0	99,95	СТБ EN 12592-2009 (EN 12592:2007)
6	Индекс пенетрации	от минус 1,5 до плюс 0,7	-0,8	СТБ EN 12591-2010 Приложение А (EN 12591:2009)
7	Динамическая вязкость при 60°C, Па·с, не менее	90	228	СТБ EN 12596-2010 (EN 12596:2007)
8	Температура хрупкости по Фраасу, °C, не выше	-10	-18	СТБ EN 12593-2009 (EN 12593:2007)
9	Кинематическая вязкость при 135°C, мм ² /с, не менее	230	518	СТБ EN 12595-2010 (EN 12595:2007)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009), ТР ТС 014/2011.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР014 002 06777, действительна по 31.07.2022г.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Химик

ТРОФИМОВА Е. Ю.

Дата выдачи паспорта: 04.11.2017

