



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1900

ISO 9001
 ISO 14001
 СТБ ИСО 14001
 OHSAS 18001

Битум дорожный марки 70/100, ТУ ВУ 400091131.009-2011
 СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)



Номер партии: 1900

Масса брутто: кг Масса нетто: кг

Резервуар № Е-24 Взята: 650

Дата изготовления: 18.12.2017

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактическое значение		
				Минимальное	Максимальное			
1	Пенетрация при 25 °С	0.1 мм	СТБ EN 1426-2009 (EN 1426:2007)	70	100	76		
2	Температура размягчения по кольцу и шару	°С	СТБ EN 1427-2009 (EN 1427:2007)	43	51	49.4		
3	Индекс пенетрации		Приложение А СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)	-1.5	+0.7	-0.4		
4	Температура хрупкости по Фраасу	°С	СТБ EN 12593-2009 (EN 12593:2007)		-10	-20		
5	Стойкость к затвердеванию при 163 °С :		СТБ EN 12607-1-2009 (EN 12607-1:2007)	46				
	- остаточная пенетрация	%						72
	- увеличение температуры размягчения	°С						4.0
	- изменение массы (абсолютное значение)	%			0.8	0.4		
6	Динамическая вязкость при 60 °С	Па·с	СТБ EN 12596-2010 (EN 12596:2007)	90		241		
7	Кинематическая вязкость при 135 °С	мм ² /с	СТБ EN 12596-2010 (EN 12596:2007)	230		462		
8	Температура вспышки	°С	СТБ ISO 2592-2010 (ISO 2592:2000)	230		319		
9	Растворимость	%	СТБ EN 12592-2009 (EN 12592:2007)	99.0		99.95		

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009).

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Температура кристаллизации, °С, (ASTM D 938) - 80


Плотность при температуре 70 °С, г/см³, (EN ISO 12185) — 0.976

Индекс пенетрации (пенетрация) при температуре 25 °С (метод иглы) (EN 1426) - 76

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Копия паспорта верна 

Оператор товарный Гнедько А.В.



Ст. лаборант Сычева Л. В.

Дата выдачи паспорта: 18.12.2017