



Открытое акционерное общество  
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

П А С П О Р Т №

Сырье для производства нефтяных битумов, марка 2

ТУ РБ 300220696.011-2002

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

Номер партии:

Масса брутто:

кг

Масса нетто:

кг

Номер емкости

Взлив:

Дата изготовления:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение для марок			Фактическое значение
				1	2	3	
1	Вязкость условная при 80°C, сопло с диаметром отверстия 5 мм	с	ГОСТ 11503	20-60	61-120	121-200	107
2	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°C	ГОСТ 4333 СТБ 1651	200	230	260	277
3	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	следы	следы	следы	следы
4	Температура размягчения по кольцу и шару не ниже	°C	ГОСТ 11506 СТБ EN 1427	20	25	30	34.8
5	Плотность при 20°C, не менее	кг/м³	ГОСТ 3900	970	980	990	987.5

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ТУ РБ 300220696.011-2002

Дополнительная информация для таможенного оформления:

1. Фракционный состав (по EN ISO 3405):

- температура начала кипения, °C — 183

- перегоняется при температуре 300 °C, % — 6

- температура конца кипения, °C — 360

- выход % — 30

2. Содержание хлористых солей, мг/дм³, (по ГОСТ 21534) — 1.4

3. Содержание серы, % мас. (по СТБ 1420) — 3.16

4. Удельный вес (плотность при 15 °C), г/см³, (по EN ISO 12185) — 990.0

5. Плотность при температуре 70 °C, г/см³, (по EN ISO 12185) — 961.4